

Technické vlastnosti krytiny MARLON

Typ vlastností		Jednotky	Norma	Marlon CS/CSE
Fyzikální	Měrná hmotnost	kg/m ²	DIN 53479	1,2
	Nasákavost	%	DIN 53495	0,36
	Světelná propustnost	%		89%
Tepelné	Lin.tep.roztažnost	mm/m°C	DIN 53752	6,7x10 ⁻⁵
	Tepelná vodivost	Wg/m ² °C	DIN 52612	0,21
	Bod měknutí	°C	DIN 53460	145-150
	Deformační teplota	°C	ASTM D648	135-140
	Teplotní oblast použití	°C		-40 až +115
	Tepelná vodivost	W/mK	DIN 52612	0,21
	Modul pružnosti	N/mm ²	DIN 53452	2300
Požární	Hořlavost		ČSN 73 0862	C1
	Index šíření plamene	mm/min	ČSN 73 0863	40
	Odkapávání		ČSN 73 0865	HOŘÍCÍ neodkapává neodpadává NEHOŘÍCÍ neodkapává
Hygienické	<u>Posudek zdr. nezávadnosti</u>		CZŽP 12- 2142/99	nezávadný

Marlon a Marvec - pro oko i užitek

